

PU-Siegel

Beschrijving

PU-Siegel is kleurloos, vergeelt vrijwel niet, droogt snel en is heel gemakkelijk te verwerken. Het is slijtvast en toch elastisch. De gedroogde lak heeft een fraai aanzien en ruikt aangenaam.

Toepassing

PU-Siegel is zowel binnen als buiten te gebruiken, voor alle houtsoorten. Voor de afwerking en verzegeling van hout en houtconstructies, meubelen, houten vloeren en parketvloeren, ramen en deuren en alle andere houten objecten waaraan zeer hoge eisen worden gesteld.

Eigenschappen

PU-Siegel is gemakkelijk te verwerken, kras- en stootvast, bestand tegen reinigingsmiddelen, drinkalcohol, warmte, weer en wind en heeft een aangename geur.

Afwerking	: mat, zijdeglans en hoogglans (onderling mengbaar)
Kleur	: kleurloos
Theoretisch verbruik	: 10.9 m ² /ltr per laag, bij droog film dikte van 40 µm = één laag
Viscositeit	: gebruiksklaar (rol en kwast)
Soortelijk gewicht	: hoogglans : 0,91 kg/ltr : zijdeglans : 0,93 kg/ltr : mat : 0,94 kg/ltr
Stofdroog	: na ca. 1 uur bij 20°C en 65% R.V.
Overschilderbaar	: na 10 - 12 uur bij 20°C en 65% R.V. Bij het overschilderen na langere tijd de voorgaande laag licht aanschuren.
Volledig belastbaar	: na 7 dagen bij 20°C en 65% R.V.

Applicatiegegevens

Verwerk. methode	: kwast, roller of spuit
Type verdunning	: Kunstharsverdunning of terpentine
Perc. verdunning	: eerste laag 10 - 15% verdunnen, bij verwerking met de spuit 10% verdunning toevoegen.
Laagopbouw	: eerste laag verdund aanbrengen, gevolgd door 1 - 2 lagen onverdund voor binnen en 2 - 3 lagen onverdund voor buiten.
Schoonmaken gereedschap	: Terpentine

Oppervlakte voorbehandeling algemeen

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Vooral vet- en wasresten goed verwijderen, evenals twijfelachtige, oude laklagen. Nog intact zijnde oude lagen met fijn schuurpapier schuren. Zachte houtsoorten, vooral bij buiten afwerkingen, eerst impregneren om schimmelvorming en houtrot tegen te gaan.

Bijzonderheden

PU-Siegel in de glansgraad zijdeglans en mat voor en tijdens gebruik goed oproeren om verschillen in de glansgraad te voorkomen.
Indien droogtijd tussen lagen > 20 uur, voorgaande laag goed aanschuren.

Veiligheid

Ontvlambaar. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bij ontoereikende ventilatie geschikte ademhalingsbescherming dragen.
Damp/ spuitnevel niet inademen.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.